



한국건설자재시험연구원
Korea Construction Material Inspection Company

시험 성적서

시료명(생산국) : 발포 폴리스티렌 (PS) 단열재 - 압출법 특호 190T(대한민국)

접 수 번 호 : KCM019-01272

접 수 일 자 : 2019년 02월 18일

시료 채취 장소 : 공장내

시료 채취 일 : 2019년 02월 15일

의뢰인 : 전북 정읍시 북면 북면공단2길 105-16

성과 이용 목적 : 품질관리

(주)한영

생 산 자 : (주)한영

결 과

연번	시험검사종목	시험검사방법	시험검사결과	책임기술자			시험검사자	
				자격종목및번호	성명	서명	성명	서명
1	초기열전도율 (W/(m·K)) [평균온도 23℃ ± 2℃]	KS L 9016:2010	0.027	건설재료시험기사 16202102288F	박현열		정근영	
2	압축강도 (N/cm²)	KS M 3808:2011	41					
3	굴곡파괴하중 (N)	KS M 3808:2011	64					
4	연소시간 (s)	KS M 3808:2011	13					
5	연소길이 (mm)	KS M 3808:2011	31					

원본대조필

2019년 03월 26일

[일반분야]

한국건설자재시험연구원

원 장 임 동



불공문서진위확인

TEL : 031) 419-3002 / FAX : 484-9977

주 소 : 경기도 안산시 상록구 사사안골3길 9(사사동)

유의사항

1. 위 시험 · 검사 결과는 당초 의뢰 시 제출된 시료에 대한 결과이므로 다른 목적으로의 이용을 금합니다.
2. 책임기술자 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.